



Institut Français
Textile - Habillement

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

établi conformément à l'article 88 de l'Arrêté du Ministère de l'Intérieur
du 30 Juin 1983 (J.O du 1er Décembre 1983) modifié

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 0160658M

et annexes de 4 pages

MATERIAU présenté par :

MARQUE COMMERCIALE : SEEMEE MESH PREMIUM

DESCRIPTION SOMMAIRE : Toile PES enduite de PVC
Masse surfacique nominale : 350 g/m²
Epaisseur nominale : 0,45 mm
Coloris : Deux côtés blanc 024

RAPPORT D'ESSAI : N° 0160658 du 14 mai 2001

NATURE DES ESSAIS : Inflammabilité des matériaux souples
Essai au brûleur électrique et essai complémentaire
de propagation de flamme

CLASSEMENT

M 1

DURABILITE du classement (annexe 22) : non limitée a priori

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Le classement indiqué ne préjuge pas de la conformité des matériaux commercialisés aux échantillons soumis aux essais et ne saurait en aucun cas être considéré comme un certificat de qualification tel que défini par la loi du 10 janvier 1978. Cette conformité peut être attestée par les certificats de qualification reconnus par le ministère chargé de l'industrie, et notamment par la marque NF-Réaction au feu.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Mazamet, le 14 mai 2001

Directeur ou son représentant

Jean-Pierre BRUGGEMAN

Responsable de l'essai

Philippe CANTALOUVE



ACCREDITATION
N° 1-0513
PORTEE
COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE

Délégation TOULOUSE - MAZAMET
Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON-MAZAMET
Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91

SIRET 433 430 032 0002

L'Institut Français du Textile et de l'Habillement
reprend l'ensemble des missions, biens, droits et obligations du Cetih et d'Ifi
à compter du 1er novembre 2000 (Article 1er de l'Arrêté du 14 avril 2000)

Siège Social : Avenue Guy de Collongue - 69134 ÉCULLY CEDEX - www.ifth.org

SIRET 433 430 032 00017 - NAF 731 Z - TVA FR 3947343083 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL 11011111 22 11111 FT 1442 - ARRÊTÉ DU 14 AVRIL 2000



Institut Français
Textile - Habillement

page 1/3

Aussillon, le 14 mai 2001

Nos références : PHC

Votre courrier du : 10.04.2001

Références : -

RAPPORT D'ESSAI N° 0160658

Echantillons soumis le 23 avril 2001 par le demandeur

Objet de la demande : Classement **M** de l'échantillon avec émission d'un Procès verbal de classement officiel

Pour classement de réaction au feu officiel.

Le directeur ou son représentant

Jean-Pierre BRUGGEMAN

Le responsable de l'étude

Philippe CANTALOUVE

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages et 0 annexe(s).

Seul l'original en langue française fait foi.

- *L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.*

CONDITIONS GENERALES : ART 1 - Toutes les demandes d'essai ou d'étude doivent être présentées par écrit. Elles doivent indiquer avec précision, l'identité et l'adresse du demandeur, le nombre, la tenue, la désignation et les critères des échantillons soumis, l'objet du travail demandé. ART 2 - Les demandes sont classées dans l'ordre de leur réception et les travaux entrepris dans le même ordre. En cas d'urgence, un travail pourra exceptionnellement être effectué en priorité. Dans ce cas, l'IFTH pourra imputer le prix courant que le demandeur est réputé connaître et accepter. ART 3 - Les rapports et observations ne sont valables que pour les échantillons soumis à l'IFTH : un témoin pourra être remis au demandeur, sous le sceau de l'IFTH et joint au rapport. ART 4 - L'IFTH ne peut être tenu responsable des diverses interprétations et de l'usage qui pourront être faits des rapports et observations. D'autre part, l'indépendance du bon ou du mauvais résultat de l'essai est sous-jacente à l'exercice préalable et écrit de l'établissement de l'IFTH concerné. ART 5 - La partie non utilisée des échantillons est censée être perdue par défaut d'achèvement dans les délais de la date du rapport, exception faite des matières ou produits susceptibles de subir une altération. ART 6 - Le règlement des travaux doit être effectué au comptant net sans escompte.



ACCREDITATION
N° 1-0513*
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE

Délégation TOULOUSE - MAZAMET
Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON-MAZAMET
Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91

SIRET 433 430 832 00037

L'Institut Français du Textile et de l'Habillement
reprend l'ensemble des missions, biens, droits et obligations du CetiH et d'If
à compter du 1er novembre 2000 (Article 1er de l'Arrêté du 14 avril 2000)

Siège Social : Avenue Guy de Collongue - 69134 ÉCULLY CEDEX - www.ifth.org

SIRET 433 430 832 00017 - NAF 731 Z - TVA - FR 39433420832 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (1 01 DU 22 JUILLET 1948 - ARRÊTE DU 14 AVRIL 2000)

RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

établi conformément à l'article 88 de l'Arrêté du Ministère de l'Intérieur
du 30 Juin 1983 (J.O du 1er Décembre 1983) modifié

Valable 5 ans

Demandeur de l'essai :

Nom et adresse du Producteur :

Nom et adresse du distributeur :

Référence commerciale donnée par le client : SEEMEE MESH PREMIUM B3127

Description du produit : **Toile PES enduite de PVC**
Masse surfacique nominale : 350 g/m²
Epaisseur nominale : 0,45 mm
Coloris : Deux côtés blanc 024

Nature des essais : **Inflammabilité des matériaux souples**
Essai au brûleur électrique et essai complémentaire
de propagation de flamme

Date des essais : **04 et 10 mai 2001**

Lieu des essais : **IFTH MAZAMET**

Conditionnement : **(23 ± 2)° C et (50 ± 5) % HR pendant 11 jours**
jusqu'à masse constante

- Nombres d'éprouvettes testées : 4
- Dimensions des éprouvettes mm :
600 x 180mm

ESSAI DE PROPAGATION DE LA FLAMME

NF P 92-504

Essai effectué sous couvert de l'accréditation Cofrac

L'essai est réalisé conformément à l'arrêté du 30 Juin 1983, modifié par l'arrêté du 28 Août 1991.

Référence de l'échantillon donnée par le client : **SEEMEE MESH PREMIUM B3127**

RESULTATS DES ESSAIS

Application Eprouvettes	Durée d'inflammation après retrait du brûleur en secondes									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-Chaîne N°1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Chaîne N°2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-Trame N°1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-Trame N°2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Effet de propagation : Néant

Chutes de gouttes
- enflammées : néant
- non enflammées : néant

Observations : -