


TYPICO TALA#801



Anwendungsgebiete

Innenbereich, Textildecken, Akustiksegel, Messestand- und Theaterbau

Vorzüge

Nicht brennbar, somit geeignet für Gebäude mit höchsten Sicherheitsansprüchen (Öffentliche Gebäude, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Parkhäuser, ...). Akustisch wirksam.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Glasfaser
Gewebebreite	320 cm
Gewebedicke	290 µm
Flächengewicht	251 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	2610 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	2620 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	
Licht, sonstiges	nicht zur Hinterleuchtung geeignet

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	A2-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	0,69 bei 2500 Hz
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	0,65
Schallabsorberklasse	C
Strömungswiderstand	982 Pa s/m
Akustik, sonstiges	